

Fugalite® Eco

Kleurvastheid* GS_c
(Daylight)
Norm
EN ISO 105-A05

Classic Collection

01 Wit

02 Lichtgrijs

03 Parelgrijs

04 Lijzergrijs

05 Antraciet

06 Zwart

07 Jasmin

08 Bahama-Beige

09 Caramel

10 Terracotta

11 Bruin

12 Walnoot

Design Collection

51 Silver

50 Pergamon

46 Ivoor

45 Limestone

52 Duitgrijs

44 Cementgrijs

48 Mocca

Colors Collection

38 Husky

47 Mediterraan

15 Oceaan

41 Eucalyptus

49 Mos

20 Magnolia

27 Sunset


21 Rood

23 Geel

Crystal Collection

Extra-fijn wit

Neutraal



Legende

van 5 tot 4
van 3,5 tot 3
van 2,5 tot 1

grote kleurvastheid; voor binnen en buiten
goede kleurvastheid; voor binnen en buiten
beperkte kleurvastheid; voor binnen

* De proefmonsters werden 500 u blootgesteld aan een lichtspectrum overeenkomstig zonlicht van het noordelijke halfrond van de aarde, op de middag tijdens de zomer. De verschillen van helderheid, verzadiging en tint worden gemeten met het referentie proefmonster dat in het donker bleef in standaard omstandigheden.

Met het verkregen kleurverschil ΔE_f worden de indexen van de schaal van het grijs voor de kleurvastheid (GS_c) bepaald, uitgedrukt in het interval tussen 5 (maximale vastheid) en 1. Belangrijk: het menselijke oog is niet in staat om het kleurverschil te herkennen in het interval tussen 5 en 3.